

# 品質規格

株式会社 ビルドランド

石川県金沢市八日市3-514  
TEL:076-269-3414

この規格は、パイロキープTS-2000の材料性能及び品質規格に適用する。

## パイロキープTS-2000

### 1. 成分表

(単位:重量%)

成分	主 剤	硬 化 剤
変性シリコーン	50 ~ 60	—
チタン酸カリウム繊維 耐熱顔料・充填材	25 ~ 30	—
安定剤・溶剤	15 ~ 25	15 ~ 20
ポリイソシアネート	—	80 ~ 85
合 計	100.0	100.0

2. 混合比 主剤/硬化剤 = 70/30 (重量%)

### 3. 品質

項 目	品 質	備 考
容器の中での状態	主剤・硬化剤ともにかき混ぜた時、塊がなくて一様になること	使用材料の品質試験法による
混合性	定められた調合比率で混合した時、一様になること	
作業性	作業に支障のないこと	
乾燥時間	16時間以内	
可使時間	作業環境温度で作業に支障の無い可使時間が確保されていること	
塗膜の外観	乾燥後、しわ、むら、はじき、ふくれ、われ、はがれの無いこと	
混合塗料中の加熱算分	68%以上	
シリコーン樹脂の定性	シリコーン樹脂が存在すること	