

パイロキープTS-FXクリアの塗装上の注意事項

本品を塗装する際には、下記の点に御留意願います。

記

1. 混合割合（重量部）と混合方法

主 剤	70 部
硬化剤	30 部

- 1) 両者は粘性も低いので、手攪拌だけで簡単に均一な状態になるように見えますが、できれば機械攪拌を行なうよう推奨致します。
- 2) 希釈せずに、原液のままでも塗れますが、エアスプレーの場合には、5～10%前後の専用シンナーを加えて希釈します。希釈する場合には、1) の混合物を後から希釈するより主剤と硬化剤を混合する際、専用シンナーも一緒に加え、同時に混合する方がベターです。
- 3) エージングを行う
混合物を`すぐ`に塗ると泡の影響を受けるので、混合後、10～15分静置してから塗装願います。

2. 混合物のポットライフ 20℃ 2時間以内

3. 乾燥時間 // 4時間以上（寒冷期は8時間以上）

4. 塗り重ね時間 // 6時間以上5日以内

スプレーの場合には、20～30分後でも重ね塗りできます。

(WET ON WET可能)

5. その他

- 1) 主剤と硬化剤の混合物は、反応し固化、溶剤に溶けなくなるので、作業終了後、速やかに良く洗って下さい。
- 2) 溶剤系塗材につき、施工の際は換気・火気・臭気に充分配慮願います。
- 3) 硬化促進剤（2%以下使用）依頼のあった場合のみ適量添付します。
※寒冷期・作業工程上必要の際、任意で使用する。
特に寒冷期では、無添加との比較で硬化時間は約半分となります。
但し、可使時間（ポットライフ）が1時間以内になる為、作業計画に注意要。

以上