

株式会社シリカ・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-17-2

TEL:03-5280-3941 / FAX:03-6905-7198

## 成分表

1・品名 フォック LC185 クリア (特許品)

2・組成 下表に記載

(重量部)

配合成分名		配合割合
クリア A剤 フォック LC185	超耐候アクリル樹脂	41.3
	エポキシ樹脂※	10.4
	反応型低分子シリコーン	5.2
	酢酸ブチル	13.6
	硬化促進剤、消泡剤	0.5
	小計	71.0
B剤 同上	無黄変ポリイソシアネート	29.0
合計		100.0

注

※非ビスフェノール系エポキシ樹脂

備考

本品は上表記載のようにA剤とB剤の2成分から成るセパレート型であり、ご使用の際に、A剤とB剤を71部と29部(重量部)の割合で混合し、均一な状態にします。

以上