

フォック LC#185 とガラスクロス の組み合わせによるポリバス底板クラックの防水補強作業

	<p>底板に入った多数の表層クラック。</p>		<p>脱泡完了のガラスクロス状況です。</p>
	<p>フォック LC#185 クリアー樹脂 (バインダー) ウレタン シリコン エポキシ アクリルの複合樹脂です。柔軟性・密着性・上塗り性良好の厚膜塗材です。</p>		<p>底板の上は上塗り 3 回塗り、 他は上塗りを 2 回塗りして仕上げました。</p>
	<p>ガラスクロス 比較的薄手のサンキープを使用。</p>		<p>洗い場仕上げ状況</p>
	<p>フォック LC#185 クリアー樹脂塗布の上にカットしたガラスクロスを乗せます。</p>		
	<p>FRP 同様の施工要領にて脱泡します。 壁クロス用ローラー使用。</p>		