

	<p>塗料はバスピュアコート パステルアイボリー使用。</p>		<p>新しい塗装刷毛は ゴミ、埃を噛んでいるため仕 上げがブツ肌になります。 塗装前に必ずシンナー洗浄の 上、使用します。</p>
	<p>素地は建築用カラーコンパネ を使用。</p>		<p>1回目と2回目のインターバ ルの標準は3時間です。(推奨) 今回はあえて1時間及び1時 間半のインターバルでテスト 塗装しました。1回目で混和し た塗料の使用で2回目も塗装 しました。</p>
	<p>素地研磨は 3M スポンジ研磨 #320~#800 を使用。</p>		<p>1時間半インターバルではネ タが少し固くなりましたので 若干シンナーを追加して塗装 しました。シンナーの追加塗 装の面は比較した場合艶落ち がありました。1時間半のキープ ネタは仕上がりを追求した 場合はNGです。</p>
	<p>研磨。</p>		<p>仕上がり感は目立ったブツ肌 も無くバスピュアコートのみ の塗装でも合格と思えます が、今回はより塗膜の強度ア ップ、艶感のアップ、表面精 度のアップを目的にパイロキ ープ TS2000 クリアーを2時 間のインターバルで刷毛塗り 塗布しました。</p>
	<p>シンナーによる脱脂清掃。</p>		<p>クリアーは樹脂のみの為、タ ック切れが悪いです。 色物は1~2時間でタックが切 れますが、クリアーは2%の硬 化促進剤の添加では12時間く らいタックが切れません。4% 添加が推奨です。(3時間程度) 但しこの時の塗料使用可能時 間は15分程度と短いので、ゲ ルしますので段取りは要注意 です。</p>