

艶を抑えて落ち着いた仕上がりになりたいとき塗料に適量混ぜて使います
パイロキープ・バスピュアコート専用艶消し剤

彩色フラットベース

製品荷姿

彩色フラットベース 1L/缶・3L/缶

硬化促進剤・・・80gビン又は缶・200g缶

艶消し剤 30%添加 促進剤 3%

株式会社 彩色工房

広島市安佐北区落合南1丁目3-13 富田第一ビル104 TEL/FAX：082-847-3080

HP：<http://www.314ki.com> Email：info@314ki.com

彩色フラットベースはパイロキープ、バスピュアコートの艶調整剤です。

(3分艶、5分艶、7分艶調整用)

パイロキープ の場合

15%~30%添加
彩色フラットベース

パイロキープへの
添加目安

15%・・・7分艶
20%・・・5分艶
30%・・・3分艶

パイロキープ

バスピュアコート の場合

5%~15%添加
彩色フラットベース

バスピュアコートへの
添加目安

5%・・・7分艶
10%・・・5分艶
15%・・・3分艶

バスピュアコート

※通常より硬化時間は長くなります。

備 考

※パイロキープに彩色フラットベースを添加した場合、硬化時間が半日程度と大幅に長くなりますので2%の硬化促進剤添加をお勧めします。

※バスピュアコート・パイロキープいずれも主剤、硬化剤混合後のポットライフ(塗装可能時間)は2時間程度です。

※彩色フラットベースは性質上、缶の中で沈殿、固形化が起きやすいです。開封前には缶を良く振って沈殿を分離して下さい。塗料に添加後は十分に攪拌願います。

※艶消し具合はウェットの状態では発現しません。塗料の乾燥硬化後に発現します。

施工に役立つノウハウなど最新情報を掲載
「彩色工房ブログ」もご参照下さい。

<http://www.314ki.com/?cn=100027&bcg=1001>

