

パイロキープTS2000 耐熱テスト

<p>スレート板にパイロキープ TS2000 を片面 2 回塗</p>	<p>90°C 熱湯中に浸漬</p>	

<p>192 時間後</p>	<p>192 時間後 浮き・膨れ・剥れ・艶引け・軟化等無し</p>	<p>9650 時間後 浮き・膨れ・剥れ・軟化等無し</p>

